



## Jampilen RP340R

کوپلیمر اتفاقی

**توضیحات:**  
 "Jampilen RP340R" یک کوپلیمر اتفاقی پلی پروپیلن حاوی عوامل هسته گذار با سیالیت بالا و شفافیت و جلای عالی است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب می باشد. "Jampilen RP340R" برای کاربردهایی که شفافیت از مشخصه های اصلی باشد، می تواند گرید انتخابی باشد. این گرید همچنین برای قالب گیری بادی کشی تزریقی (ISBM) ظروف و بطری ها مناسب می باشد. این گرید علاوه بر شفافیت بالا و خواص سدگری مناسب در برابر رطوبت، قابلیت پرسیدن با مواد داغ را نیز دارد. بنابراین "Jampilen RP340R" یک جایگزین واقعی برای PET و PVC در بسته بندی محصولات غیر حساس به اکسیژن مثل شیرینی جات، داروهای گیاهی و لوازم آرایشی می باشد.

قالب گیری تزریقی  
قالب گیری بادی کشی تزریقی

جریان مذاب بالا  
شفافیت و جلای عالی  
کوپلیمر اتفاقی

**روش فرآیندی:**  
**خصوصیات ویژه:**  
**کاربردها:**  
 ظروف خانگی و لوازم منزل  
 بسته بندی مواد غذایی، آرایشی و دارویی  
 کاربردهای پزشکی مثل سرنگ ها، لوله های آزمایش و ویال ها  
 ظروف شفاف برای پستنی، ماست و دسرهای دیگر  
 درب ها و دریویش ها  
 جعبه های CD و DVD  
 ظروف و بطری های بادی برای بسته بندی محصولات قنادی، داروهای گیاهی و لوازم آرایشی  
 لوازم ورزشی، تفریحی و اسباب بازی  
**غذایی:**  
**تاییدیه:**

روش سنجش	واحد	مقدار	خواص
ASTM D1238	g/10 min	۲۵	سرعت جریان مذاب (۲۳۰ °C, ۲/۱۶ Kg)
ASTM D1505	g/cm³	۰.۹	چگالی
ASTM D790	MPa	۱۰۵۰	مدول خمشی
ASTM D638	MPa	۲۸	مقاومت کشی در نقطه تسلیم
ASTM D638	%	۱۲	ازدیاد طول در نقطه تسلیم
ASTM D256	J/m	۶۵	مقاومت ضربه ایزود قطعه ناج دار (۲۳۰°C)
ASTM D785	R-Scale	۹۴	سختی (Rockwell)
ASTM D1525	°C	۱۲۷	دمای نرمی واکت (10N)
ASTM D648	°C	۸۳	(0.46 MPa) HDT
ASTM D3012	hour	۳۶۰	فرسودگی حرارتی تسريع شده (150 °C)
ASTM D1003	%	۲۲	نوری
ASTM D2457	—	۷۳	کدورت (1mm)
			جلا

آدرس: نهران، شهرک قدس، بلوار فخرزادی، بلوار ایوانک، خیابان فلامنگ شماره: پلاک ۵  
 تلفن: ۰۲۱-۸۴۲۸۴۲۱۰۰ - نمایش: ۰۲۱-۴۴۰۵۲۱۰۰ - پست الکترونیک: info@jppc.ir - www.jppc.ir  
 سخت افزارهای فوق تایید شرکت پلی پروپیلن جم می باشد. اما این شرکت تضمین می نماید که این اطلاعات برای محصول و فرآیندی خاص ارائه نمی شوند.

